

**STARTFORMULIERUNG****Wasserverdünnbare Deckversiegelung, Grau, Seidenmatt****Komponente A:**

1	Härter	CeTePox® 2419 H
2	Entschäumer	Agitan® 260
3	Lösemittel	Butyldiglykol
4	Füllstoff	Sicron® SF 300
5	Pigment	Heucosin® Grey G 2229
6	Füllstoff	Talkum 20M2
7	Füllstoff	Bariumsulfat EWO
8	Verdünner	Deionisiertes Wasser

1.05.006

CTP AM / Aditya Birla	88,5
Münzing Chemie GmbH	2,4
Diverse Lieferanten	2,9
Quarzwerke GmbH	4,9
Heubach GmbH	19,7
Imerys GmbH	14,8
Sachtleben Chemie	49,1
lokal	137,7

320,0**Komponente B:**

1	Epoxidharz	CeTePox® 293 R
2	Epoxidharz	CeTePox® 252 R
3	Verdünner	Benzylalkohol

CTP AM / Aditya Birla	47,6
CTP AM / Aditya Birla	47,6
Diverse Lieferanten	4,8

100,0**Technische Daten**

Mischungsverhältnis	Komponente A : B
Dichte	Komponente A + B
Viskosität (p/p, 100 s-1, @ 25°C)	Komponente A
Festkörpergehalt	Komponente B
Verarbeitungszeit	Komponente A + B
Buchholz-Härte	Komponente A + B
	Bei 23°C / Limit: Glanzverlust
	Bei 23°C / 7.Tage / 200µm

Gewichts-Teile	3,2 : 1
Volumen-Teile	2,8 : 1
g / ml	~1,3
mPa*s	~420
mPa*s	~420
mPa*s	~1000
%	~60
Min.	~45
	~80

Herstellungshinweise Komponente A

- Pos. 1: vorlegen
 Pos. 2 bis 3: nacheinander bei kleiner Drehzahl zugeben und homogen verrühren
 Pos. 4 bis 7: nacheinander bei kleiner Drehzahl zugeben, anschließend bei erhöhter Drehzahl ca. 10 min. rühren bis Pigment und Füllstoff feinst verteilt
 Pos. 8: bei kleiner Drehzahl zugeben und homogen verrühren (ca. 5 min.)

Herstellungshinweise Komponente B

- Pos. 1 bis 3: nacheinander bei kleiner Drehzahl zugeben und homogen verrühren

Nach 3-5 min. Mischzeit der Komponenten A und B ist die Formulierung einsatzbereit für die Applikation.

**Mehr
Informationen?**
