



STARTFORMULIERUNG

Fliesen-Klebstoff / abwaschbare Fugenmasse (CMR-frei)

Komponente A:

1	Epoxidharz	CeTePox® VP 771-01 S Komp. A	CTP GmbH / Aditya Birla	20,0
2	Thixotropiermittel	Aerosil® 202	Evonik Industries AG	0,9
3	Füllstoff	Quarzsand (0,1 – 0,2 mm)	Euroquarz GmbH	78,5
4	Pigment	Heucosin® Grey G 2229	Heubach GmbH	0,6
				100,0

Komponente B:

1	Härter	CeTePox® VP 771-01 S Komp.B	CTP GmbH / Aditya Birla	8,0
				8,0

Technische Daten

Mischungsverhältnis	Komponente A : B	Gewichts-Teile	100 : 8
Verarbeitungszeit	Bei 23°C	Min.	~45-60
Bindemittelgehalt	Komponente A + B	% Gewichts-Teile	~26
Zugfestigkeit	Bei 23°C	MPa	>70
Biegefestigkeit	Bei 23°C	MPa	>25

Herstellungshinweise Komponente A

- Pos. 1: vorlegen
 Pos. 2: vorsichtig bei kleiner Drehzahl einrühren
 Pos. 3 bis 4: nacheinander bei kleiner Drehzahl zugeben und anschließend bei erhöhter Drehzahl etwa 10 min dispergieren

Nach einem intensiven Mischvorgang der A und B-Komponenten für die Dauer von ca. 3-5 Minuten ist die Formulierung für die Applikation einsatzbereit.

Sichtbare Fugenmassen-Rückstände auf den Fliesen lassen sich sehr gut mit leicht essigsauerm, tensidhaltigen Wasser entfernen.

Mehr
Informationen?



CTP ADVANCED MATERIALS GmbH
 Stahlstrasse 60, D-65428 Rüsselsheim, Deutschland
 Telefon: +49 6142 91 85 0, Telefax: +49 6142 91 85 55 - Mail: ctp@ctpgmbh.de; www.cetepox.de

® Eingetragene Marke

Die Angaben in dieser Startformulierung beruhen auf sorgfältig durchgeführten Versuchen und sollen Hinweise für den Verbraucher geben. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir wegen der Vielseitigkeit der Verarbeitung und Anwendung, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, keine Verantwortung übernehmen können.

